

Primer und schwarze Farbe mit oxidiertem Bitumen und ausgesuchten reinen Lösungsmitteln.

Diese Produkte sind geeignet für die Sättigung von porösen Betonflächen, sowie die Vorbereitung einer guten Haftung von multiplen, abdeckenden Bitumen-Schichten und Bitumen-Bahnen.

Ebenfalls geeignet für die Haftung auf „heiß“ aufgetragenen Bitumen-Schichten, Metalloberflächen (Öl-, Gas- und Wasserleitungen, usw.).

Die Produkte werden als Abdichtung und zum Schutz von Konstruktionen aus Beton, Faserzement und Metall-Oberflächen verwendet.



Società Italiana Bitumi e Affini s.r.l
Via Giovanni Bovio, 28
ITALY - 28100 Novara

 +39 0321 692687

 + 39 0321 692835

www.sibabitumi.com · siba@sibabitumi.com



PRIMER UND
SCHWARZE BITUMENFARBEN



BITUMENPRODUKTE FÜR STRASSENBAU & INDUSTRIE

SIBA PRIMER

SIBAPRIMER 80

Dieser Primer darf nur auf trockenen und sauberen Oberflächen aufgebracht werden.

SIBAPRIMER 80 SD 30

Dank der besonderen Zusätze kann dieser Primer auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden.

SIBAPRIMER 80 BA

Geeignet zur Auftragung auf feuchten Metall-Oberflächen.

SIBAPRIMER 80 S

Für den industriellen Bedarf entwickelt.

SIBAPRIMER 80 RM

Für den industriellen Bedarf entwickelt.



SERIE BITOX

Die Serie bietet Produkte mit oxidiertem Bitumen unterschiedlicher Abstufungen. BITOX ist geeignet für den Schutz von Metallkonstruktionen im Allgemeinen (Zimmerie, Tanks, Dachrinnen, usw.), zur Abdichtung von Zement- und Faserzement, zur Haftung von „heiß“ aufgetragenen Beschichtungen auf Oberflächen von Pipelines für Öl und Gas sowie für Wasserleitungen. Die Produkte können mit Pinsel, Schwamm, Bürste, Rolle, Airless je nach den spezifischen Gegebenheiten am Arbeitsplatz aufgetragen werden.

KONFEKTIONIERUNG

- Fässer 190 kg
- Eimer 25 kg – 10 kg

AUFBEWAHRUNG

12 Monate im Originalbehälter

TECHNISCHE MERKMALE

Typ schwarzer Bitumenanstrich	Feststoffgehalt Gewicht	Dichte 25°C	Viskosität Ford-Becher Bohrung Ø 4 mm Temp. 25°C	Trocknungszeiten bei 25°C U.R. 65%, Feuchtigkeitsdicke 100 Mikron	
				Staubaustritt Minuten	Anfassbar Minuten
	%	g/cm ³	sec.		
SERIE SIBAPRIMER 80					
NORMAL	50 ± 2	0,950 ± 0,030	20 ± 5	5	10
DICKFLÜSSIG	60 ± 2	0,945 ± 0,030	25 ± 10	3 ± 1	6 ± 4
SERIE SIBAPRIMER 80 SD 30					
	50 ± 2	0,945 ± 0,030	20 ± 10	6	12
SERIE SIBAPRIMER 80 BA					
	50 ± 2	0,940 ± 0,020	20 ± 5	5	10
SERIE SIBAPRIMER 80 S*					
	64 ± 2	0,970 ± 0,050	≥120	30	60
SERIE SIBAPRIMER 80 RM*					
	50 ± 2	0,910 ± 0,050	60 ± 10	50	180
SERIE BITOX					
100	50 ± 2	0,95	18 ± 5	6	15
100 RM	50 ± 2	0,900 ± 0,020	175 ± 55	50	240

* auf Anfrage erhältlich

Abbildungen und technische Daten sind rein indikativ